

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

предъявляемые на технологическое сырьё для производства плит ОСП.

- **Балансы хвойные 1 сорт (OSB):** (ель, сосна) – ГОСТ 9463-88.

длина 6.0 (м); предельное отклонение по длине  $\pm 10$  (см);

Ø min (диаметр минимальный): – 12.0 (см);

Ø max (диаметр максимальный в комлевом отрезе): – 40.0 (см).

Не допускается: обусловленная синева, сухостой, обугленность коры, твердая гниль, мягкая гниль, кривизна.

Содержание металла, пластика и других инородных материалов в древесине не допускается. Древесина с нарушением вышеуказанных требований считается браком и оплате не подлежит.

Приемка осуществляется геометрическим методом с применением коэффициента полндревесности: 0,57

- **Балансы осиновые 1 сорт (OSB):** (осина) – ГОСТ 9462-88.

длина 6.0 (м); предельное отклонение по длине  $\pm 10$  (см);

Ø min (диаметр минимальный): – 12.0 (см);

Ø max (диаметр максимальный в комлевом отрезе): – 40.0 (см).

Не допускается: обусловленная синева, сухостой, обугленность коры, твердая гниль, мягкая гниль, кривизна.

Содержание металла, пластика и других инородных материалов в древесине не допускается. Древесина с нарушением вышеуказанных требований считается браком и оплате не подлежит.

Приемка осуществляется геометрическим методом с применением коэффициента полндревесности: 0,54